

Сводная таблица  
 результатов химанализов угля по пробам, взятым из буровых скважин, пробуренных  
 на участке Северной прирезки к Бачатскому Западному I в 1969-1970гг.

| №№<br>проб             | №№<br>скважин | Интервал<br>отбора проб |       | Опробован<br>ная<br>мощность | Выход<br>керна,<br>% | Вид<br>пробы |      |       |      |       | X  | Y    |      |       |      |       |      | +    | (действ) | (каж) | Характер.<br>коксов.<br>королька | Примечание         |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------------------|----------------------|--------------|------|-------|------|-------|----|------|------|-------|------|-------|------|------|----------|-------|----------------------------------|--------------------|
|                        |               | от                      | до    |                              |                      |              |      |       |      |       |    |      |      |       |      |       |      |      |          |       |                                  |                    |
| 1                      | 2             | 3                       | 4     | 5                            | 6                    | 7            | 8    | 9     | 10   | 11    | 12 | 13   | 14   | 15    | 16   | 17    | 18   | 19   | 20       | 21    | 22                               | 23                 |
| Безымянный II          |               |                         |       |                              |                      |              |      |       |      |       |    |      |      |       |      |       |      |      |          |       |                                  |                    |
| 238                    | 158           | 179.2                   | 184.2 | 5                            | 60                   | кern         | 1.24 | 11.9  | 21.8 | 23.2  | -  | -    | 8350 | -     | 0.33 | 87.41 | 5.06 | 7.53 | -        | -     | спекш.                           |                    |
| 239                    | 167           | 192.4                   | 196.6 | 4.2                          | 65                   | кern         | 1.06 | 12.7  | 22.3 | 23.8  | 29 | 6    | -    | 0.004 | 0.56 | -     | -    | -    | -        | -     | спекш.                           |                    |
| 258                    | 183           | 93.5                    | 97.9  | 3.5                          | 72                   | кern         | 2.2  | 7.3   | -    | 25.5  | -  | -    | 8350 | 0.001 | 0.3  | -     | -    | -    | -        | -     | сл. спекш.                       | Wmax.-5.2          |
| 381                    | 199           | 42                      | 45.6  | 3.6                          | 72                   | кern         | 1.65 | 10.8  | 19.7 | 22    | -  | -    | 8380 | -     | 0.18 | -     | -    | -    | -        | -     | слипш.                           | Wmax.-7.3          |
| 382                    | 199           | 45.6                    | 49.3  | 3.7                          | 70                   | кern         | 1.45 | 8.3   | 20.5 | 22.4  | -  | -    | -    | 0.008 | -    | -     | -    | -    | 1.4      | 1.33  | слипш.                           |                    |
| 383                    | 199           | 49.3                    | 53    | 3.7                          | 70                   | кern         | 1.8  | 6.3   | 20   | 21.3  | -  | -    | -    | -     | -    | 87.68 | 4.08 | 8.24 | -        | -     | слипш.                           |                    |
|                        |               |                         |       |                              |                      | Ср.вз.       | 1,58 | 8,4   | -    | 22    | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | -                                |                    |
| Пласт Мощный           |               |                         |       |                              |                      |              |      |       |      |       |    |      |      |       |      |       |      |      |          |       |                                  |                    |
| 142                    | 158           | 116,3                   | 137,6 | 21,3                         | 83                   | кern         | 1,61 | 6,2   |      | 21,1  |    |      |      | 0,002 | 0,4  |       |      |      |          |       | спекш."б"                        |                    |
| 308                    | 181           | 112.5                   | 115   | 2.5                          | 80                   | кern         | 2.05 | 3.1   | 21   | 21.6  | -  | -    | -    | 0.003 | 0.25 |       |      |      | 1.38     | 1.3   | сл. спекш.                       |                    |
| 309                    | 181           | 115                     | 118   | 3                            | 100                  | кern         | 2.2  | 2.4   | 22.4 | 22.9  | 28 | нам. | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | спекш.                           |                    |
| 180                    | 167           | 123.9                   | 146.8 | 22.9                         | 66                   | кern         | 1.8  | 8.3   | -    | 20.5  | -  | -    | 8390 | -     | 0.15 | 88.3  | 4.51 | 7.19 | -        | -     | порош.                           |                    |
| Пласт Прокопьевский I  |               |                         |       |                              |                      |              |      |       |      |       |    |      |      |       |      |       |      |      |          |       |                                  |                    |
| 186                    | 175           | 174.7                   | 177.9 | 3.2                          | 100                  | кern         | 1.6  | 5.6   | -    | 21.8  | 27 | нам. | 8370 | -     | 0.22 | -     | -    | -    | -        | -     | спекш.                           |                    |
|                        |               |                         |       |                              |                      | Ср.вз.       | 1.61 | 5.8   | -    | 21.64 | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | -                                |                    |
| 187                    | 175           | 177.9                   | 181.2 | 3.3                          | 100                  | кern         | 1.63 | 6     | -    | 21.5  | -  | -    | 8380 | -     | 0.2  | -     | -    | -    | -        | -     | слип.                            |                    |
| 191                    | 175           | 177.9                   | 181.2 | 3.3                          | 100                  | кern         | 1.55 | 4.9   | -    | 22.5  | 33 | нам. | 8380 | 0.026 | 0.3  | -     | -    | -    | -        | -     | спекш.                           | контрольная        |
| 423                    | 189           | 275                     | 280   | 5                            | 72                   | кern         | 1.8  | 6.1   | -    | 27.6  | 34 | 10   |      | 0.005 |      | -     | -    | -    | 1.37     | 1.31  | слаб.спекш.                      |                    |
| 390                    | 198           | 22.2                    | 23.6  | 1.4                          | 71                   | кern         | 1.75 | 3.7   | 21.5 | 22.4  | -  | -    | 8310 |       | 0.17 | 87.25 | 4.34 | 8.41 | 1.39     | 1.35  | -                                | .                  |
| 391                    | 198           | 29.8                    | 32    | 2.2                          | 91                   | кern         | 2    | 3.1   | 21   | 21.7  | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | слипш.                           |                    |
|                        |               |                         |       |                              |                      | Ср.вз.       | -    | 3.3   | -    | 21.9  | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | -                                |                    |
| 392                    | 198           | 32                      | 34    | 2                            | 100*                 | кern         | 0.35 | 63.7* | -    | -     | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 2.4*     | 2.25* | порода                           |                    |
| Пласт Прокопьевский II |               |                         |       |                              |                      |              |      |       |      |       |    |      |      |       |      |       |      |      |          |       |                                  |                    |
| 179                    | 164           | 220.6                   | 227.7 | 7.1                          | 56                   | кern         | 1.8  | 9.5   | -    | 25.4  | 37 | 8    | 8420 | -     | 0.48 | -     | -    | -    | -        | -     | спл.                             |                    |
| 337                    | 189           | 242                     | 245   | 3                            | 83                   | кern         | 1.45 | 9.6   | 25.5 | 28.2  | 33 | 10   |      | 0.003 |      | 86.4  | 4.78 | 8.82 | 1.38     | 1.3   | сл.всп.                          |                    |
| 338                    | 189           | 245                     | 248   | 3                            | 83                   | кern         | 1.5  | 9.4   | 24.8 | 27.4  | 38 | 10   | 8450 | -     | 0.26 | -     | -    | -    | -        | -     | сл.всп.                          | Wmax.-2.8<br>=7430 |
| 339                    | 189           | 248                     | 249   | 1                            | 50                   | кern         | 1.7  | 5.5   | 25.6 | 27.1  | 30 | 11   | 8480 | -     | 0.26 | 86.62 | 4.7  | 8.68 | 1.37     | 1.24  | сл.всп.                          | Wmax.-3.6<br>=7690 |
|                        |               |                         |       |                              |                      | Ср.вз.       | 1.52 | 8.9   | -    | 27.7  | -  | -    | 8458 | -     | -    | -     | 4.76 | -    | -        | -     | -                                | Wmax.-3.0          |
| 407                    | 189           | 260                     | 264   | 4                            | 90                   | кern         | 1.7  | 8.6   | 24.4 | 26.6  | -  | -    | -    | -     | 0.29 | -     | -    | -    | 1.42     |       | спекш.                           |                    |
| 408                    | 189           | 264                     | 268   | 4                            | 75                   | кern         | 1.75 | 11.9  | 24.5 | 27.8  | 32 | 8    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | спекш.                           |                    |
|                        |               |                         |       |                              |                      | Ср.вз.       | 1.73 | 10.3  | -    | 27.2  | -  | -    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -        | -     | -                                |                    |
| 369                    | 197           | 31                      | 34    | 3                            | 83                   | кern         | 1.75 | 4.3   | 22.8 | 23.8  | -  | -    | -    | 0.013 | -    | -     | -    | -    | 1.37     | 1.26  | сл.всп.                          | Wmax.-4.8          |
| 397                    | 197           | 34                      | 37    | 3                            | 83                   | кern         | 1.8  | 4.4   | 24.1 | 23    | -  | -    | -    | -     | -    | 86.38 | 4.38 | 9.24 | -        | -     | -                                |                    |
| 398                    | 197           | 37                      | 40    | 3                            | 67                   | кern         | 1.75 | 6.2   | 24.7 | 23.2  | 36 | 6    | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.38     | 1.33  | спекш.                           | Wmax.-3.9          |
| 399                    | 197           | 40                      | 42    | 2                            | 100                  | кern         | 1.65 | 7.1   | 23.5 | 25.3  | 37 | 8    | -    | -     | -    | 86.53 | 4.43 | 9.04 | -        | -     | спекш.                           |                    |

| 1                          | 2   | 3      | 4      | 5    | 6   | 7      | 8     | 9     | 10    | 11    | 12 | 13 | 14   | 15    | 16   | 17    | 18   | 19   | 20   | 21   | 22        | 23                |
|----------------------------|-----|--------|--------|------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|----|----|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-----------|-------------------|
|                            |     |        |        |      |     | Ср.вз. | 1.72  | 5.35  |       | 23.7  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | Wmax.-4.35        |
| 400                        | 197 | 42     | 42.5   | 0.5  | 40  | кern   | 1.9   | 73.4  |       |       | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | аргиллит          |
| 393                        | 198 | 11     | 14     | 3    | 83  | кern   | 2.25  | 3.7   | 23.2  | 24.1  | -  | -  | 8280 | 0.038 | -    | 86.43 | 4.6  | 8.97 | 1.38 | 1.3  | -         | Wmax.-6.9<br>7390 |
| Пласт Лутугинский          |     |        |        |      |     |        |       |       |       |       |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| 170                        | 164 | 205.7  | 211.4  | 6.1  | 92  | кern   | 1.7   | 14.3  | -     | 24.9  | 30 | 8  | 8390 | 0.006 | 0.23 | 87.2  | 4.76 | 8.04 | -    | -    | спекш.    | =7300             |
| 327                        | 176 | 211.6  | 214.85 | 3.25 | 77  | кern   | 1.75  | 5.1   | 28.7  | 30.3  | 37 | 10 | -    | 0.056 | 0.35 | -     | -    | -    | 1.35 | 1.23 | сл.всп.   | Wmax.-5.4         |
| 328                        | 176 | 214.85 | 218.1  | 3.25 | 77  | кern   | 1.75  | 8.2   | 26.9  | 29.3  | 40 | 10 | 8450 | -     | -    | 86.18 | 4.88 | 8.94 | -    | -    | сл.всп.   | Wmax.-5.9         |
| 272                        | 188 | 24.2   | 26,8   | 2,6  | -   | кern   | 1.24  | 12.7  |       | 28.3  |    |    | 8280 | -     | 0.3  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 273                        | 188 | 26.8   | 29.4   | 2.6  | -   | кern   | 2.17  | 10.7  |       | 26.8  | 34 | 7  | 7150 | -     | 0.3  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 274                        | 188 | 29.4   | 31.2   | 1.8  | -   | кern   | 1.52  | 11.5  | 23.6  | 26.7  | 33 | 9  | 8380 | -     | 0.4  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
|                            |     |        |        |      |     | Ср.вз. | 1.64  | 11.64 | -     | 27.33 | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 382                        | 189 | 218.4  | 222.4  | 4    | 88  | кern   | 1.65  | 9.9   | 24.7  | 27.4  | 36 | 9  | 8390 | -     | 0.25 | -     | -    | -    | 1.43 |      | спекш.    |                   |
| 383                        | 189 | 222.4  | 226.4  | 4    | 88  | кern   | 1.8   | 9.1   | 25.7  | 28.3  | 39 | 10 |      | 0.006 |      | 86.30 | 4.76 | 8.94 | 1.45 | 1.36 | сплавл.   | Wmax.-3.7         |
| 334                        | 189 | 226.4  | 230.6  | 4.2  | 95  | кern   | 1.6   | 8     | 25.4  | 27.7  | 36 | 11 | 8490 |       | 0.25 | 86.85 | 4.87 | 8.28 |      |      | сплавл.   |                   |
|                            |     |        |        |      |     | Ср.вз. | 1.68  | 9     | -     | 27.8  |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| 394                        | 197 | 10     | 13.5   | 3.5  | 100 | кern   | 3.05  | 4.2   | 25.7  | 26.8  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.39 | 1.3  | -         | Wmax.-5.8         |
| 395                        | 197 | 13.5   | 17.5   | 4    | 87  | кern   | 2.2   | 4.3   | 25.6  | 26.8  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.39 | 1.26 | сл.спекш. | Wmax.-5.9         |
| Пласт Горелый нижний       |     |        |        |      |     |        |       |       |       |       |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| 171                        | 164 | 171.9  | 179.1  | 7.2  | 69  | кern   | 1.4   | 13.3  | 23.6  | 27.2  | 33 | 8  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.43 | 1.36 | спекш.    |                   |
| 193                        | 176 | 185.5  | 190.9  | 5.4  | 74  | кern   | 1.45  | 6.5   | -     | 25.7  | 39 | 9  | -    | -     | 0.27 | 87.52 | 4.8  | 7.68 |      |      | спекш.    |                   |
| 268                        | 189 | 159.3  | 162.3  | 3    | 67  | кern   |       | 14.5  | -     | 29.7  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 268a                       | 189 | 159.3  | 162.3  | 3    | 67  | кern   | 1.38  | 6.3   | -     | 28.4  | 29 | 10 | 8420 | -     | 0.4  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 269                        | 189 | 162.3  | 165.3  | 3    | 67  | кern   | 1.14  | 11.6  | -     | 28.7  | -  | -  | 8380 | -     | 0.35 | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 270                        | 189 | 165.3  | 168.3  | 3    | 67  | кern   | 2.08  | 10.60 | 23.65 | 26.4  | -  | -  | 8120 | -     | 0.3  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 271                        | 189 | 168.3  | 171.2  | 2.9  | 68  | кern   | 1.27  | 20*   |       | 29.8  | 32 | 8  | 8240 | -     | 0.3  | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
|                            |     |        |        |      |     | Ср.вз. | 1,46  | 12,08 |       | 28,32 |    |    | 8290 |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| Пласт Горелый верхний      |     |        |        |      |     |        |       |       |       |       |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| 359                        | 196 | 19     | 22.1   | 3.1  | 74  | кern   | 2.4   | 3.3   | 19.4  | 20    | -  | -  | 8380 | -     |      | 87.94 | 4.32 | 7.74 | -    | -    | слипш.    |                   |
| 360                        | 196 | 22.1   | 25.3   | 3.2  | 72  | кern   | 2.35  | 4     | 20.3  | 20.9  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.41 | 1.34 | слипш.    | Wmax.-7.0         |
| 361                        | 196 | 25.3   | 28.5   | 3.2  | 75  | кern   | 2.15  | 2.6   | 20.3  | 20.8  | -  | -  | 8380 | 0.001 | -    | -     | -    | -    | 1.39 |      | слипш.    |                   |
| 362                        | 196 | 28.5   | 31.6   | 3.1  | 71  | кern   | 2.2   | 3.7   | 20    | 20.7  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.41 | 1.26 | слипш.    | Wmax-5.9          |
| 363                        | 196 | 31.6   | 34.6   | 3    | 73  | кern   | 2.3   | 4.1   | 19.6  | 21.3  | -  | -  | -    | -     | 0.23 | 87.59 | 4.28 | 8.13 | -    | -    | слипш.    |                   |
| 177                        | 170 | 166.4  | 167.1  | 0.7  | 86  | кern   | 1.8   | 53.4* | -     | -     | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | углист.аргиллит   |
| Пласт Характерный II       |     |        |        |      |     |        |       |       |       |       |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| 178                        | 170 | 167.1  | 170    | 2.9  | 79  | кern   | 1.6   | 22.2  | -     | 28.7  | 33 | 9  | 8360 | 0.115 | 0.36 | -     | -    | -    | -    | -    | -         |                   |
| 311                        | 178 | 143.9  | 146.6  | 2.7  | 74  | кern   | 8.55* | 11.7  | 26.8  | 30.3* | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | порошок           |
| 200                        | 178 | 151.2  | 153.9  | 2.7  | 74  | кern   | 1.2   | 7.1   |       | 28.2  | 45 | 11 | 8470 | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | сплав.            |
| 317                        | 191 | 76.8   | 80.3   | 3.5  | 57  | кern   | 1.85  | 10.4  | 30.3  | 33.8  | 28 | 14 |      | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -         | вспуч.            |
| 410                        | 192 | 150.6  | 154.3  | 3.7  | 90  | кern   | 3.4   | 8.4   | 24.1  | 26.3  | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -    | -    | 1.52 | 1.34 | сл.спекш. | Wmax.-9.30        |
| 411                        | 192 | 154.3  | 157.9  | 3.6  | 91  | кern   | 3.55  | 7.1   | -     | 26.6  | -  | -  | -    | -     | 0.33 | -     | -    | -    | -    | -    | -         | сл.спекш.         |
|                            |     |        |        |      |     | Ср.вз. | 3,47  | 7,7   |       | 26,5  |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |
| Пласты I,II,III Внутренние |     |        |        |      |     |        |       |       |       |       |    |    |      |       |      |       |      |      |      |      |           |                   |

| 1   | 2    | 3     | 4     | 5   | 6      | 7    | 8      | 9     | 10   | 11   | 12 | 13 | 14   | 15    | 16   | 17    | 18  | 19   | 20   | 21   | 22         | 23                          |
|-----|------|-------|-------|-----|--------|------|--------|-------|------|------|----|----|------|-------|------|-------|-----|------|------|------|------------|-----------------------------|
| 185 | 174a | 25    | 27    | 2   | 50*    | кern | 1.62   | 38*   | -    | 33.8 | 42 | 11 | 8265 | 0.257 | 0.66 | -     | -   | -    | -    | -    | пекш.сплав | IV Внутренний               |
| 199 | 174a | 27    | 28    | 1   | 50*    | кern | 0.3    | 65.1  | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | грязн.     | ожелезн.уг. в виде шариков  |
| 198 | 174a | 28    | 29.5  | 1.5 | 67     | кern | 1.3    | 55.1* | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | арг.углистый                |
|     |      |       |       |     | Ср.вз. | 1,22 | 49,65* |       |      |      |    |    |      |       |      |       |     |      |      |      |            |                             |
| 305 | 174a | 57.8  | 59    | 1.2 | 58     | кern | 1.82   | 15    | -    | 27.7 | 35 | 10 | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | б/н                         |
| 194 | 174a | 122.3 | 125.3 | 3   | 83     | кern | 1.4    | 15    | -    | 33.7 | 31 | 13 | 8300 | -     | 0.22 | -     | -   | -    | 1.43 | -    | вспуч.     | III Внутренний              |
| 174 | 174a | 163.6 | 164.7 | 1.1 | 50*    | кern | 1.05   | 15.6  | -    | 32   | -  | -  | 8560 | -     | 0.43 | -     | -   | -    | -    | -    | сл.всп.    | II Внутренний               |
| 195 | 174б | 32    | 39    | 7   | 72     | кern | 1.4    | 13.6  | -    | 20.7 | -  | -  | 8500 | -     | 0.38 | 88.62 | 4.4 | 6.98 | -    | -    | сл.спекш.  | IV Внутренний               |
| 260 | 179  | 84.1  | 88.1  | 4   | 75     | кern | 1.49   | 18.1  | -    | 30.8 | -  | -  | 8080 | -     | 0.4  | -     | -   | -    | -    | -    | -          | III Внутренний              |
| 218 | 182  | 14    | 19.6  | 5.6 | 46     | кern | 1.15   | 62.2* | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | уголь саж.загр.породой б.н. |
| 220 | 182  | 19.6  | 20.1  | 0.5 | 100    | кern | 1.1    | 66.9* | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | алевр.угл.б.н.              |
| 219 | 182  | 20.1  | 23.5  | 3.4 | 59     | кern | 1.4    | 69.3  | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | загр.пор.б.н.               |
| 412 | 192  | 68.7  | 69.4  | 0.7 | 50     | кern | 1.7    | 49.1  | -    | -    | -  | -  | -    | -     | -    | -     | -   | -    | -    | -    | -          | I Внутренний                |
| 369 | 194  | 104.3 | 107.8 | 3.5 | 74     | кern | 1.65   | 6     | 29.7 | 31.7 | 38 | 13 | -    | -     | 0.32 | -     | -   | -    | 1.36 | 1.25 | вспуч.     |                             |
| 370 | 194  | 107.8 | 111.3 | 3.5 | 74     | кern | 1.55   | 9.1   | 29.8 | 32.8 | 30 | 14 | 8460 | 0.019 | 0.31 | 84.94 | 5.4 | 9.66 | -    | -    | вспуч.     | Wmax.-4.9<br>=7280          |

Верно: